



# Parefeuille Provence

## Pierre de travertin

|   |  |   |
|---|--|---|
| Formats- Size - Formato (cm)  | 60 * 120   |   |
| Couleur - Color   |  |   |
| Destination - Premises - Destino  | Sols intérieurs - Inside references - Los interiores |   |
| Grès cérame émaillé coloré dans la masse rectifié - Glazed porcelain tiles rectified and colored in the mass - Porcelanico esmaltado coloreado en la masa, rectificado.   |  |   |
| Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur<br>Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.<br>Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo interior |  |   |
|   | 60*120: U3SP3E3C2                                    | Epaisseur- thickness - Grueso.<br>60 * 120 : 9,5 mm |

| Caractéristiques<br>Characteristics<br>Características                                    | Norme<br>Norms<br>Norma                         | Prestations déclarées<br>Requirements<br>Prestaciones declaradas            |
|---|---|---|
| Absorption d'eau%<br>Water absorption %<br>Absorción % de agua                            | EN ISO 10545-3                                  | E ≤ 0,5 %   |
| Résistance à la flexion<br>Flexural strength<br>Resistencia a la flexion                  | EN ISO 10545-4                                  | Conforme - Conformado - In accordance<br>F≥1300 N<br>R≥35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'usure<br>Abrasion resistance<br>Resistencia al desgaste                    | Cahier du CSTB 3778-10<br>Document CSTB 3778-10 | Charge appliquée 590 N<br>Conforme - Conformado - In accordance             |
| Résistance à la rayure<br>Scratch resistance<br>Resistencia al rayado                     | Echelle de Mohs                                 | 6   |
| Résistance aux taches<br>Stain resistance<br>Resistencia a las manchas                    | EN ISO 10545-14                                 | Conforme - Conformado - In accordance                                       |
| Résistance au choc thermique<br>Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-9                                  | Conforme - Conformado - In accordance                                       |
| Résistance au gel<br>Frost resistance<br>Resistencia a la helada                          | EN ISO 10545-12                                 | Conforme - Conformado - In accordance                                       |
| Résistance chimique<br>Chimical resistance<br>Resistencia química                         | EN ISO 10545-13                                 | Conforme - Conformado - In accordance                                       |



## *Parefeuille Provence*

### **Pierre de travertin**

|  |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
| Réaction au feu<br>Fire reaction<br>Reaccion al fuego                                    | Décision 96/603/CEE | A1 FL                 |
| Emission dans l'air intérieur<br>Emission into indoor air<br>Emision en el aire interior | Décret n°2011-321   | A+                    |
| Numéro de DOP  |                     | 001GP (Gambini Group) |

30210 Fournès - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 [www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

août-24