



Parefeuille Provence

Concorde

Formats- Size - Formato (cm)	45,5*45,5 - 60,3*60,3	
Couleur - Color	ACIER - GRIS - BEIGE - BLANC	
Destination - Premises - Destino	Sols intérieurs - Inside references - Los interiores	
Grès cérame émaillé coloré dans la masse - Glazed porcelain tiles colored in the mass - Porcelanico esmaltado coloreado en la masa.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for inside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411: Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo interior		
	45*45: U4P4E3C2 (9mm) ou U4P3E3C2 (8mm) 60,3*60,3 : U4P4E3C2 (9mm)	Epaisseur- thickness - Grueso. 45,5*45,5 : 8 mm et 9 mm 60,3*60,3 : 9 mm

Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %
Résistance à la flexion Flexural strength Résistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F≥1300 N R≥35 N/mm ²
Résistance à l'usure Abrasion resistance Resistencia al desgaste	Cahier du CSTB 3778-10 Document CSTB 3778-10	Charge appliquée 590 N Conforme - Conformado - In accordance
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	6
Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



Parefeuille Provence

Concorde

Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	CEN/TS 16165-B	R9
Numéro de DOP		201GP

30210 Fournès - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

janv-24