Parefeuille Provence

# PIERRE DE FRANCE

| | |
|---|---|
| Formats- Size - Formato | 40 X 60 |
| Couleur - Color | BEIGE - BLANC - GRIS |
| Destination - Premises - Destino | Sols intérieurs - Inside references - Los interiores |
| Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado. | |
| Groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIb . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur<br>Group of product according to the standard EN 14411: Bib. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.<br>Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bib. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo interior | |

| | | |
|---|---|---|
| QB UPEC | BEIGE : U3SP3E3C2<br>BLANC : U3SE3P3C2<br>GRIS : U3SP3E3C2 | Epaisseur- thickness - Grueso.<br>40x60 : 10mm |

| Caractéristiques<br>Characteristics<br>Caracteristicas | Norme<br>Norms<br>Norma | Prestations déclarées<br>Requirements<br>Prestaciones declaradas |
|---|---|---|
| Absorption d'eau%<br>Water absorption %<br>Absorcion % de agua | EN ISO 10545-3 | 0,5 < E ≤3 % |
| Résistance à la flexion<br>Flexural strength<br>Résistencia a la flexion | EN ISO 10545-4 | Conforme - Conformado - In accordance<br>F≥1100 N<br>R≥30 N/mm² |
| Résistance à l'usure<br>Abrasion resistance (glazed)<br>Resistencia al desgaste | EN ISO 10545-7 | Beige - Blanc - Gris: PEI 5 |
| Résistance à la rayure<br>Scratch resistance<br>Resistencia al rayado | Echelle de Mohs | 6 |
| Résistance au choc<br>50g Steel ball shock resistance<br>Resistencia al choque | Cahier du CSTB 3778-7<br>Document CSTB 3778-7 | Conforme - Conformado - In accordance |
| Résistance au choc thermique<br>Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-9 | Conforme - Conformado - In accordance |
| Résistance au gel<br>Frost resistance<br>Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Conforme - Conformado - In accordance |
| Résistance chimique<br>Chimical resistance<br>Resistencia química | EN ISO 10545-13 | Conforme - Conformado - In accordance |

Parefeuille Provence

# PIERRE DE FRANCE

| | | |
|---|---|---|
| Résistance aux taches<br>Stain resistance<br>Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | Conforme - Conformado - In accordance |
| Réaction au feu<br>Fire reaction<br>Reaccion al fuego | Décision 96/603/CEE | A1 FL |
| Emission dans l'air intérieur<br>Emission into indoor air<br>Emision en el aire interior | Décret n°2011-321 | A+ |
| Numéro de DOP | | 001GCE |

Fournès - 30210 Remoulins - France Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

avr-21